

ANCORAL PLS



Fondo pigmentato al solvente per esterno ed interno, per muri, cemento e guaina bituminosa. Idoneo come fissativo per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto.

Colore	Bianco e Tinte Cartella "Colori Cartella per Esterni"	
Confezioni	Bianco	1 - 5 - 15 litri.
	Colori	1 - 5 - 15 litri
	Basi S.S.C.	1 - 5 - 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici.
Peso specifico medio	1,300 kg/l.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	20% +/- 2.
Resa	10-16 mq/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto ed al sistema applicativo adottato.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Buono.
Altre proprietà	Insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. Particolarmente adatto per la preparazione di superfici in cemento armato, cemento prefabbricato, guaina bituminosa e manufatti in cemento amianto.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento, guaina bituminosa, cemento amianto.

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo.

Diluizione Dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L secondo l'assorbimento del supporto.

Temperatura di applicazione 1 - 30 °C

Sovrapplicabilità Dopo 12 ore

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi d'applicazione

A) Su muri nuovi o sfarinanti, cemento o fibrocemento:

- Applicare una mano, di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Finitura sintetica come Super Quarzolin Sigillo Oro Mat, Plastolin, Linplast, Avenil o Acrylbeton.
- Finitura silossanica come Siloxan Top, Siloxan Farbe o Siloxan Facade.
- Finitura Ancoral PLS.

B) Su Guaina Bituminosa nuova:

- Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi presenti.
- Applicare una mano di Ancoral PLS diluito al 40% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Attendere minimo 24 ore.
- Finire con 2 o 3 mani di Stereofix.

C) Su manufatti in cemento amianto:

- Applicare una mano di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Applicare due mani di Stereofix di colori contrastanti

Voce di capitolato

Fondo pigmentato al solvente, per esterno e interno, per muri, cemento, guaina bituminosa e cemento amianto (tipo Ancoral PLS); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici; insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. L'ANCORAL PLS è particolarmente adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato.

Peso specifico medio 1,300 kg/l

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale 20% \pm 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.