

SUPER PRINTAL OPACO



Pittura super lavabile di ottima qualità, dall'aspetto opaco e morbido al tatto per interni.
Il Super Printal Opaco date le sue caratteristiche tecniche può essere utilizzato anche all'esterno.
Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.158\L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Colore	Bianco - Colori cartella – Basi S.S.C.	
Confezioni	Bianco	1 – 4 – 10 – 15 litri
	Colori Cartella	1 – 4 – 15 litri
	Basi S.S.C.	1 – 2,5 – 4 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acetoviniliche e pigmenti selezionati in dispersione acquosa.
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	16% +/- 1.
Peso specifico medio	1,480 kg/l.
Resa	16 - 20 mq/l per mano, la resa può variare in base all'assorbimento, alla ruvidità, alla porosità del supporto e dal sistema applicativo.
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.
Copertura	Ottima.

Riempimento Ottimo.

Aspetto del film Opaco.

Resistenza alla
abrasione umida Oltre 9.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Classificazione Idropittura per interni – Normativa UNI:EN 13300:2002

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft)=25.78 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 98.69% Classe 2 Opacità con resa di 20 m ² /lt = 95.65% Classe 3

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Per rinnovare, decorare ed abbellire intonaci, cemento, legno, carta.

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo

Diluizione Prima mano 60 - 70% in volume con acqua;
seconda mano 45 - 60% in volume con acqua.
Per tinte da base D ed ED:
prima mano 35-45% in volume con acqua;
seconda mano 25-35% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione 5 – 30 °C.

Sovrapplicazione 4 - 5 ore.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi

- Accurata carteggiatura per rimuovere eventuali incoerenze.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal Opaco diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri vecchi tinteggiati con tempere o traspiranti.

- Rimuovere totalmente le vecchie mani di pittura.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal Opaco diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

C) Muri vecchi tinteggiati con pitture lavabili.

- Accurata carteggiatura rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Smacchiare le eventuali stuccature con una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal Opaco diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Note

Nel caso di superfici sfarinanti o in presenza di succhi in polvere, applicare una mano, a pennello, di Ancoral PLS diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

Per i colori forti si consiglia l'applicazione di una mano a finire di Hydrolak Opaco ED in modo da evitare i graffi sulla superficie nonché l'effetto traslucido che potrebbe verificarsi toccando la stessa (effetto lavagna).

Voce di capitolato

Pittura super lavabile opaca per interno (tipo Super Printal Opaco); a base di resina acetonevinilica in dispersione acquosa.

Il prodotto può essere utilizzato anche all'esterno.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.158\L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Percentuale in peso del secco

resina sul secco totale 16% +/- 1.

Resistenza alla

abrasione umida Oltre 9.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.