

TENNIS TOP



Finitura per campi da tennis e da gioco

Colore	Rosso tennis Verde erba Bianco linea
Confezioni	Colori : 15 litri Base S.S.C : 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e quarzo ventilato.
Peso specifico	1,500 - 1,600 Kg/l
Essiccazione	Asciutto : 2 - 4 ore. Indurito : 12 - 24 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	vedere sistemi di applicazione.
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resistenza all'acqua	Ottima, dopo almeno 10 giorni.
Resistenza agli agenti chimici	Molto buona agli alcali del supporto cementizio.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima

Riempimento	Ottimo
Altre proprietà	Ottimo potere antialga.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Per campi da gioco in conglomerato cementizio bituminoso. Permette un rimbalzo della palla abbastanza simile a quello dei campi in terra battuta.
Applicazione	Pennello (per le strisce bianche di delimitazione), rullo o spruzzo.
Diluizione	Pennello 10-15% in volume con acqua. A rullo 5 -10% in volume con acqua. A spruzzo 30% in volume con acqua.
Temperatura di applicazione	5-30 °C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

Preparazione:	Spazzolare energicamente il campo con scopa a setole dure, per asportare ogni traccia di polvere e sporco.
Finiture lisce:	Applicazione di due o tre mani a rullo di Tennis Top secondo le indicazioni sopra riportate.
Resa:	2 mani = 0,250/0,300 l/mq (8 mq/l per mano). 3 mani = 0,400/0,500 l/mq (8 mq/l per mano). B.co linea per metro lineare 2 mani = 100g (30m/lineari/l per mano).
Finiture ruvide:	Applicazione di una prima mano a spruzzo di Tennis Top secondo le indicazioni sopra riportate. Applicazione di una seconda mano a finire di Tennis Top diluita al 10% in volume con acqua.
Resa:	2 mani = 0,400/0,500 l/mq (4 mq/l per mano). 3 mani = 0,650/0,700 l/mq (4 mq/l per mano). B.co linea per metro lineare 2 mani = 150g (20 m/lineari/l per mano).

Note:

L'applicazione deve essere eseguita su superfici asciutte e non soleggiate.

Voce di capitolato

Finitura per campi da tennis e da gioco in conglomerato cementizio bituminoso (tipo Tennis Top); a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e quarzo ventilato.

Peso specifico 1,500 - 1,600 Kg/l

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.