

## LINTEX



Smalto sintetico brillante, “Alto Solido”, per esterni ed interni.

Colore	Colori cartella – Basi S.S.C.	
Confezioni	Bianco 0,375-0,750-2,5-4 litri Colorato 0,375-0,750-2,5 litri Tinte 104-107-116-127-130-150-178: anche da 0,125 litri Basi S.S.C. 0,750-2,5 litri	
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine alchidiche di elevata solidità alla luce ed agli agenti atmosferici.	
Peso specifico	0,900-1,200 kg/l secondo le tinte.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	Bianco e basi P-M-D	60% ± 2.
	Base ED e colori forti	70% ± 2.
Essiccazione a 20 °C e 65-75% U.R.	Fuori polvere: 2- 4 ore. Asciutto: circa 6 ore. Indurito: circa 24 ore.	
Sovrapplicazione	Dopo 18-24 ore.	
Resa	16-18 mq/l per mano.	
Copertura	Ottima.	
Riempimento	Ottimo.	

Spessore medio del film applicato	20-30 micron per mano.
Aspetto del film	Brillante.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo del gelo.

---

#### Modo d'impiego

Impiego	Per legno, ferro, infissi, porte, mobili, termosifoni.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

#### Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

---

Sistemi di applicazione	<p><b>A) Ferro nuovo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina</li> <li>- Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente</li> <li>- Applicare due mani di Metallite, diluite al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> <li>- Applicare due mani di Lintex.</li> </ul> <p><b>B) Ferro vecchio già verniciato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.</li> <li>- Ritoccare i punti arrugginiti con Metallite, non diluita.</li> <li>- Se la ruggine è estesa, applicare una mano di Metallite su tutta la superficie, diluita max al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> <li>- Applicare due mani di Lintex.</li> </ul> <p><b>C) Legno nuovo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata carteggiatura.</li> <li>- Applicare una mano di Opaco G9.</li> <li>- Carteggiare nuovamente.</li> <li>- Applicare due mani di Lintex.</li> </ul>
-------------------------	--

