

## GREEN WOOD IMPREGNANTE/FINITURA CEROSO



Vernice – impregnante trasparente colorata all'acqua, per rinnovare ed abbellire le superfici in legno, per esterno ed interno

Colore	Incolore e tinte di cartella
Confezioni	0,750 - 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina in dispersione acquosa.
Caratteristiche generali	La cera contenuta dona ai manufatti un gradevole aspetto, li protegge dall'assorbimento dell'acqua aumentando l'idrorepellenza, oltre a migliorare la resistenza agli agenti atmosferici. Per la colorazione sono impiegati ossidi di ferro ed organici. Gli ossidi di ferro garantiscono una elevata resistenza alla luce assorbendo le radiazioni ultraviolette, riducendo così sensibilmente il degrado della lignina. Nessuna alterazione di aspetto e venatura del legno.
Peso specifico	1,000 +/- 0,030 kg/l dipendente dal colore.
Viscosità	75" Coppa Din n°2 a 20 °C.
Essiccazione 50 gr/mq a 20°C	Maneggiabile 1 ora. Carteggiabile 2 ore. Accatatabile 4 ore.
Sopraverniciabile	Non oltre le 4 ore (nel caso prevedere una leggera carteggiatura)

Resa	15 - 20 mq/l per mano; dipendente dal tipo di legno e dall'assorbimento.
Aspetto del film	Satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Manufatti in legno quali infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate ecc.
Diluizione	Pronto all'uso
Colorazione	Per schiarire la tinta, miscelare con la versione Trasparente.
Applicazione	Pennello o spruzzo.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C (ed umidità relativa non superiore all'85%).
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Sistemi di applicazione	<p><b>A) Legno nuovo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto.</li> <li>- Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150 e rifinire con carta abrasiva 280</li> <li>- Applicare due o tre mani, di Impregnante Finitura Ceroso, non diluite</li> </ul> <p><b>B) Legno vecchio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto.</li> <li>- Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non bene aderenti, quindi rifinire con carta abrasiva 280.</li> <li>- Ritoccare le parti scoperte con Impregnante Finitura Ceroso nel colore simile all'esistente</li> <li>- Applicare due mani, di Impregnante Finitura Ceroso, non diluite</li> </ul>

### **Note**

Mescolare bene prima dell'uso, le cere contenute tendono ad affiorare.

Tempo di attesa tra una mano e l'altra massimo 4 ore, nel caso prevedere una leggera carteggiatura con carta abrasiva 280.

Il prodotto non è sovraverniciabile con prodotti tradizionali all'acqua (se non dopo accurata carteggiatura).

Si consiglia la manutenzione dopo 1-3 anni, dipendente da fattori ambientali ed esposizione.

### **Attenzione**

Alcuni legni, come pino, larice, douglas e abete sono ricchi di resina naturale, contenute maggiormente in prossimità dei nodi, eliminarla o bloccarla è molto difficile.

Gli sbalzi termici tendono a farla affiorare, creando antiestetiche macchie giallastre, senza però danneggiare la caratteristica e la resistenza del ciclo di finitura applicato.

