

OPACO G9



Sottosmalto sintetico di alta qualità

Colore	Bianco
Confezioni	0,250 - 0,5 - 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche e cariche selezionate.
Peso specifico medio	1,400 kg/l
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	31% \pm 3
Essiccazione a 20 °C e 65 -75 % U.R.	Asciutto 2-4 ore. Indurito 12-14 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	14-16 mq/l per mano.
Spessore del film	30-35 micron per mano.
Aspetto del film	Semiopaco 12 -15 Gloss (Glossmetro 60°).
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.

Modo d'impiego

Impiego	Come sottosmalto per finiture di pregio, per superfici in legno, di buona carteggiabilità.
Applicazione	A pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Tinteggiatura	Può essere tinteggiato con smalti sintetici.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione

A) Su legno nuovo:

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una mano di Opaco G9, non diluita.
- Carteggiare nuovamente, per eliminare il pelo del legno.
- Finire con smalti della gamma LINVEA.

B) Su legno già verniciato:

- Accurata carteggiatura per eliminare eventuali vecchie pitture non ben ancorate.
 - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita.
 - Carteggiare nuovamente.
 - Finire con smalti della gamma LINVEA.
-

Voce di capitolato

Sottosmalto sintetico di alta qualità (tipo Opaco G9); a base di resine alchidiche e cariche selezionate, di buona carteggiabilità e riempimento.

Peso specifico medio 1,400 kg/l

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale 31% ± 3

Essiccazione a 20 °C
e 65 -75% U.R. Asciutto 2-4 ore.
Indurito 12-14 ore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.